



KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a.s.
 závod 05 Gumárna
 tel.: 00 420 731 422 440
 e-mail: gumarna@koh-i-noor.cz
 www.gumarna.eu

Parametry standardně vyráběných směsí

Kódové označení	Název	Kaučuk	Tvrdość (+/-5) [°ShA]	Pevnost_MIN [MPa]	Tažnost_MIN [%]	Hustota (+/-0,03) [g/cm3]	Barva	Atest
D52456	Směs č. 456	BR+IR	72	12	200	1,17	černá	
D52424-A	Směs č. 424	CR	50	8	400	1,53	černá	
D52112	Směs č.112	CR	65	14	250	1,39	černá	
D52459	Směs č. 459	CR	71	11	290	1,50	černá	
D52446-K	Směs č. 446/K pomalejší	EPDM	60	6	250	1,14	černá	
D52445-K	Směs č. 445/K pomalejší	EPDM	65	7	270	1,16	černá	
D52166/K	Směs č. 166/K	EPDM	80	8	150	1,29	černá	
D52110-40-NP	Směs č. 110/40	EPDM	40	8	500	1,08	černá	
D52470	Směs č. 470 45°ShA	EPDM	45	9	500	1,11	černá	
D52110-NPAS	Směs č. 110/50	EPDM	50	8	400	1,10	černá	
D52470/60	Směs č. 470 60°ShA	EPDM	60	9	300	1,16	černá	
D52328	Směs č. 328	EPDM	65	11	500	1,21	černá	
D52470/70	Směs č. 470 70°ShA	EPDM	70	9	250	1,24	černá	
D52364	Směs č. 364	IR+SBR	37	8	760	1,27	černá	
D52227-RB	Směs č. 227/RB	NBR	50	10	450	1,18	černá	
D52114	Směs č. 114	NBR	58	8	400	1,30	černá	
D52472	Směs č. 472	NBR	60	8	500	1,38	černá	Styk s potravinami, kat. 3
D52368-K	Směs č. 368/K	NBR	70	6	150	1,27	černá	
D52308-2	Směs č. 308	NBR	78	13	200	1,28	černá	
D52103	Směs č.103	NBR	84	10	140	1,39	černá	
D52257	Směs č.257 NBR+PVC	NBR+PVC	62	10	300	1,21	černá	
D52335-50	Směs č.335 50°ShA	NBR+SBR	48	6	300	1,10	černá	
D52271-B	Směs č. 271	NBR+SBR	55	5	400	1,33	černá	
D52335	Směs č.335	NBR+SBR	60	9	240	1,14	černá	
D52133-H	Směs č.133	NBR+SBR	70	8	200	1,32	černá	
D52316	Směs č. 316	NBR+SBR	87	10	130	1,40	černá	
D52241	Směs č.241	NR	30	9	800	0,53	černá	
D52330	Směs č. 330	NR	40	14	680	1,02	černá	
D52379	Směs č. 379	NR	43	14	700	1,15	černá	
D52362-ZH	Směs č. 362	NR	50	17	600	1,08	černá	
D52306	Směs č. 306	NR	55	10	800	1,23	černá	
D52323	Směs č. 323	NR	60	11	300	1,32	černá	
D52323-T	Směs č.323/T pro dynamické namáhání	NR	63	12	34	1,23	černá	
D52131	Směs č.131	NR	70	9	220	1,29	černá	
D52360-A	Směs č. 360/A pro dynamické namáhání	NR	80	18	250	1,18	černá	
D52268-T60	Směs č. 268 nebarvící 60-65°ShA	SBR	63	10	400	1,21	černá	
D52346-2	Směs č. 346/2	SBR	70	2	150	1,64	černá	
D52268-T75	Směs č. 268 nebarvící 75-80°ShA	SBR	79	13	400	1,26	černá	
D52135	Směs č.135	SBR	85	3	200	1,55	černá	
D52315	Směs č. 315	SBR	90	6	140	1,46	černá	
D52482-43-NP	Směs č.482	SBR	44	3	300	1,26	černá	

Kódové označení	Název	Kaučuk	Tvrdość (+/-5) [°ShA]	Pevnosť_MIN [MPa]	Tažnosť_MIN [%]	Hustota (+/-0,03) [g/cm3]	Barva	Atest
D52268-T50	Směs č. 268 nebarvící 50-55°ShA	SBR	53	10	400	1,21	černá	
D52179	Směs č.179	SBR	55	7	400	1,23	černá	
D52463-GDB	Směs č. 463	SBR+IR	80	4	50	1,43	černá	
D52298	Směs č. 298	SBR+NR	42	8	600	1,30	černá	
D52431-F	Směs č. 431	SBR+NR	50	14	630	1,07	černá	
D52148-Z	Směs č.148	SBR+NR	64	13	300	1,16	černá	
D52322	Směs č. 322	SBR+NR	77	10	270	1,42	černá	
D52408-70-NPAS	Směs č. 408	SBR+NR	70	8	150	1,33	černá	
D52264	Směs č. 264	SBR+NR	80	9	300	1,45	černá	
D52173-REZ	Směs č.173	SBR+NR	60	6	320	1,36	černá	
D52305-G	Směs č. 305/G	SBR+NR+IR	40	2	280	1,28	černá	
	Barevné směsi							
D52309	Směs č. 309	NBR	53	6	800	1,29	běžová	
D52436-T	Směs č.436/T	NBR	70	15	500	1,20	běžová	
D52363	Směs č. 363	SBR+IR	75	6	360	1,55	bílá	
D52269-B	Směs č. 269 na lisování 50°ShA	SBR+NR	50	12	700	1,25	bílá	
D52256-C2	Směs č.256 EPDM červená	EPDM	50	3	300	1,29	červená	
D52447-C-080	Směs č. 447 červená	NR	36	18	800	0,52	červená	
D52251-H	Směs č. 251-H	NR	38	11	600	0,53	červená	
D52305-R	Směs č. 305/R	NR+IR	45	2	280	1,38	červená	
D52178	Směs č.178 ČERVENÁ	SBR+NR	50	2	350	1,36	červená	Styk s potravinami, kat. 4
D52178-H2	Směs č.178/H2, odstín RAL 3013	SBR+NR	50	2	350	1,36	červená RAL3013	
D52228-BL-PAS45	Směs č.228/BL	EPDM	40	5	480	1,11	fialová RAL5000	
D52256-M2	Směs č.256 EPDM modrá	EPDM	50	3	300	1,30	modrá	
D52178-P2	Směs č. 178/P2, modrá 55°ShA	SBR+NR	55	3	400	1,25	modrá	
D52178-P	Směs č.178/P, modrá 60°ShA	SBR+NR	60	3	400	1,25	modrá	Styk s potravinami, kat. 4
D52178-K2	Směs č. 178/K2, odstín RAL 5000	SBR+NR	50	2	350	1,36	modrá RAL5000	
D52178-G2	Směs č.178/G2, odstín RAL 5002	SBR+NR	50	2	350	1,31	modrá RAL5002	
D52114-R-PAS40	Směs č.114 odstín RAL 5008	NBR	63	7	400	1,34	modrá RAL5008	
D52290	Směs č. 290	NR	45	14	800	1,21	okrová	
D52143-O	Směs č.143	NR	40	8	550	1,34	oranžová	
D52269	Směs č. 269 55°ShA	SBR+NR	57	15	620	1,22	slonová kost	
D52376-B	Směs č.376/B	SBR+NR	60	10	300	1,35	slonová kost	
D52157	Směs č.157	NBR	62	8	500	1,36	světle šedá	Styk s potravinami, kat. 4
D52480	Směs č. 480EPDM 60°ShA šedá	EPDM	60	4,5	450	1,46	šedá	
D52109	Směs č.109	NBR	60	7	500	1,43	šedá	
D52281	Směs č. 281	NR	44	17	800	1,23	šedá	
D52219	Směs č. 219	NR+EPDM	52	5	400	1,22	šedá	
D52172	Směs č.172	SBR+EPDM	70	5	180	1,32	šedá	
D52384-S	Směs č. 384	SBR+NR	65	4	230	1,42	šedá	
D52376-D	Směs č.376/D	SBR+NR	60	6	300	1,35	šedá	
D52256-Z2	Směs č. 256 EPDM zelená	EPDM	50	3	300	1,29	zelená	
D52447-Z-080	Směs č. 447 zelená	NR	36	18	800	0,52	zelená	

Mimo tyto nabízené gumárenské směsi disponujeme dalšími recepturami, podle kterých Vám můžeme směsi vyrobit nebo upravit. S konkrétními požadavky se obraťte na technologa závodu tel. 00 420 731 422 440.